

Teknisk information

PENTUR® Kultur

- Plåttäckfärgen för byggnader med högt kulturhistoriskt värde -



Linoljetäckfärg för målning av tak och väggar av plåt utomhus. Främst avsedd för kulturhistoriska objekt.

Pentur Kultur användas som täckfärg på de flesta typer av fabrikslackerad plåt samt tidigare platsmålade ytor. Den är även lämplig att använda som täckfärg på rostfritt, aluzink, koppar och zink som först grundmålas med Pentur grundfärg.

Vid målning på tidigare målade ytor skall vidhäftningsprov utföras för att bedöma att tillräcklig vidhäftning finns på den gamla beläggningen.

Innan målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Ytorna tvättas med Pentur Tvätt och sköljs noggrant med vatten, använd skurnylonduk för att rugga upp blanka ytor samt för att avlägsna svåra föroreningar.

Rostiga ytor sandblästras till Sa 2½ eller stålborstas till St 2. Därefter grundmålas de med Pentur rostskyddsgrundfärg en eller två gånger, beroende på rostangreppets omfattning.

Plåtrena ytor, samt ytor med kraftigt nedbrutet färgskikt, grundmålas med Pentur grundfärg. Stryk ytorna med Pentur Kultur till minst 60µm torrt färgskikt.

Undvik att måla i stark solsken eller då det finns risk för dagg, regn eller kraftigt pollenfall på ytorna.

För detaljerad målningsbeskrivning kontakta Areco Direct.

Tekniska data

Glans	60
Torrhalt volym	71%
Bindemedel	Linolja & linstandolja
Lösningsmedel	Lacknafta & linolja

Torktid vid 23°C, RF50%

Dammtorr	Ca 5 timmar
Övermålningsbar	Flera dygn

Färgåtgång	Ca 7m ² /liter
Applicering	Pensel, roller eller högtrycksspruta

Förpackning	10liter
Lagring	Frostfritt

Kulörer

Svart
Engelskt Röd