

Teknisk information

PENTUR® Ekotäck

- Det naturliga valet -



Alkaliresistent vattenspädbar täckfärg för målning av tak och väggar av plåt utomhus.

Pentur Ekotäck kan användas som täckfärg på de flesta typer av fabrikslackerad plåt samt tidigare platsmålade ytor. Den är även lämplig att måla på rostfritt, aluzink, koppar, zink mm. Dock kan särskild förbehandling krävas. Vid målning på tidigare målade ytor skall vidhäftningsprov utföras för att bedöma att tillräcklig vidhäftning finns på den gamla beläggningen.

Innan målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Ytorna tvättas med Pentur Tvätt och sköljs noggrant med vatten, använd skurnylonduk för att rugga upp blanka ytor samt för att avlägsna svåra föroreningar.

Rostiga ytor sandblästras till Sa 2½ eller stålborstas till St 2. Därefter grundmålas de med Pentur Ekorostgrund en eller två gånger, beroende på rostangreppets omfattning.

Plåtrena ytor samt ytor med kraftigt nedbrutet färgskikt, grundmålas med Pentur Ekoprimer.

Hela plåtytan målas två gånger med Pentur Ekotäck till en skiktjocklek av 40µm torrt färgskikt per behandling.

Undvik att måla i stark solsken eller då det finns risk för dagg, regn eller kraftigt pollenedfall på ytorna.

För detaljerad målningsbeskrivning kontakta Areco Direct.

Tekniska data

Glans	15
Torrhalt volym	41%
Bindemedel	Specialmodifierad akrylat
Lösningsmedel	Vatten
Torktid vid 23°C, RF50%	
Dammtorr	2 timmar
Övermålningsbar	4 timmar
Färgåtgång	Ca 6m ² /liter
Färgåtgång spruta	Ca 5 m ² /liter
Applicering	Pensel, roller eller högtrycksspruta.
Förpackningar	0,5 liter, 3 liter och 10 liter
Lagring:	Frostfritt

Kulörer

LG 010 Vit	0502-B
LG 015 Svart	9500-N
LG 019 Mörkgrå	3502-B
LG 022 Ljusgrå	2005-G80Y
LG 035 Skiffergrå	7502-B
LG 3502-B Mellangrå	3502-B
LG 384 Kopparbrun	8005-Y80R
LG 418 Rödbrun	5040-Y90R
LG 742 Tegelröd	5040-Y70R
LG 874 Takgrön	6020-G30Y
LG 974 Ärggrön	3020-G10Y