

Matt HC50 beläggningssystem

Tekniska Data

Areco:s Matt HC50 är ett högkvalitativt beläggningssystem med en total ytbeläggning på 50 µm. Ytan är optimerad för hög slitstyrka, hög reptålighet och väderbeständighet. Beläggningen har en mycket god glans-, och kulörhållbarhet samt ett mycket gott korrosionsskydd, upp till korrosivitetsklass C4. Matt HC50 färgsystem har 20 års garanti, se särskilt dok. Areco GARANTI.

Bas material	Kontinuerligt varmetalliserad stålplåt enligt EN10346	
Beläggningssystem	Bandlackerad enligt EN10169	
	Synsida:	50 µm (inkl. primärsikt)
	Baksida:	7-10 µm baksidessikt
	Egenskaper	Provningsmetod
	Färgtjocklek	EN 13523-1
	Glans	EN 13523-2
	Bockbarhet, radie	EN 13523-7
	Reptålighet	EN 13523-12
		Data/värde
		se ovan
		6 – 12
		1T
		>30000 g
Temperaturhärdighet	90 °C	
Bearbetning i kyla	Formbarheten minskar vid temp under 0 °C, risk för mikrospäckor i bocken. Bearbetning vid temp under -10 °C bör undvikas.	
Kemikaliebeständighet	Syror	Beständig
	Baser	Beständig
	Alifater	Beständig
	Aromater	Begränsat beständig
	Alkoholer	Beständig
	Ketoner	Ej beständig
	Klorerade kolväten	Begränsat beständig
	Mineraloljor	Beständig
Brandklass	A1	
Halkskydd	Egenskaper motsvarande andra bandlackerade plåtmaterial	
Korrosionsklass	RC4	
UV Kategori	Ruv3	

