

## Teknisk information

# PENTUR® Primer

- Alkaliresistent grundfärg för plåt -



Alkaliresistent lösningsmedelsburen grundfärg för målning av tak och väggar av plåt utomhus.

Pentur Primer användas som grundfärg på de flesta typer av fabrikslackerad plåt samt tidigare platsmålade ytor. Den är även lämplig att måla på rostfritt, aluzink, koppar, zink, mm.

Vid målning på tidigare målade ytor skall vidhäftningsprov utföras för att bedöma att tillräcklig vidhäftning finns på den gamla beläggningen.

Innan målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Ytorna tvättas med Pentur Tvätt och sköljs noggrant med vatten, använd skurnylonduk för att rugga upp blanka ytor samt för att avlägsna svåra föroreningar.

Rostiga ytor sandblästras till Sa 2½ eller stålborstas till St 2. Därefter grundmålas de med Pentur Rostgrund en eller två gånger, beroende på rostangreppets omfattning. Övriga ytor grundmålas med Pentur Primer.

Pentur Primer är övermålningsbar med de flesta täckfärger. Följ instruktionerna för täckfärgen.

Undvik att måla i stark solsken eller då det finns risk för dagg, regn eller kraftigt pollenedfall på ytorna.

För detaljerad målningsbeskrivning kontakta Areco Direct.

### Tekniska data

Glans	Matt
Torrhalt volym	32%
Bindemedel	Styrenakrylat
Lösningsmedel	Lacknafta
Torktid vid 23°C, RF50%	
Dammtorr	2 timmar
Övermålningsbar	4 timmar
Färgåtgång	
Roller, pensel	Ca 7m <sup>2</sup> /liter.
Sprutmålning	Ca 6m <sup>2</sup> /liter.
Applicering	Pensel, roller eller högtrycksspruta
Förpackning	12 liter
Lagring	Frostfritt

### Kulör

Grå