

Teknisk information

PENTUR® Solo

- Plåttäckfärg för alla typer av plåt -



Alkaliresistent lösningsmedelsburen täckfärg för målning av tak och väggar av plåt utomhus.

Pentur Solo kan användas som täckfärg på de flesta typer av fabrikslackerad plåt samt tidigare platsmålade ytor. Den är även lämplig att måla på rostfritt, aluzink, koppar, zink mm. Dock kan särskild förbehandling krävas. Vid målning på tidigare målade ytor skall vidhäftningsprov utföras för att bedöma att tillräcklig vidhäftning finns på den gamla beläggningen.

Innan målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Ytorna tvättas med Pentur Tvätt och sköljs noggrant med vatten, använd skurnylonduk för att rugga upp blanka ytor samt för att avlägsna svåra föroreningar.

Rostiga ytor sandblästras till Sa 2½ eller stålborstas till St 2. Därefter grundmålas de med Pentur Rostgrund en eller två gånger, beroende på rostangreppets omfattning.

Plåtrena ytor, samt ytor med kraftigt nedbrutet färgskikt, grundmålas med Pentur Primer.

Stryk ytorna minst två gånger med Pentur Solo, till en skiktjoklek av minst 40µm torrt färgskikt per behandling.

Undvik att måla i stark solsken eller då det finns risk för dagg, regn eller kraftigt pollenedfall på ytorna.

För detaljerad målningsbeskrivning kontakta Areco Direct.

Tekniska data

Glans	15
Torrhalt volym	30%
Bindemedel	Styrenakrylat
Lösningsmedel	Lacknafta
Torktid vid 23°C, RF50%	
Dammtorr	2 timmar
Övermålningsbar	4 timmar
Färgåtgång	
Roller, pensel	Ca 6m ² /liter
Sprutmålning	Ca 5m ² /liter
Applicering	Pensel, roller eller högtrycksspruta
Förpackning	12 liter
Lagring	Frostfritt

Kulörer

015 Svart 9000-N